

Effect of Sandblasting on Shear Bond Strength of Pure Gold-resin-dentin

ผลของการเป่ารายต่อแรงยึดเนื่องระหว่างทองบริสุทธิ์-ซีเมนต์เรซิน-ผิวนีโอฟัน

Abstract

The purpose of this study was to evaluate the effect of sandblasting on the shear bond strength of pure gold-resin-dentin utilizing two adhesive resin cements and their noble alloy primers.

Thirty-two electroforming gold specimens of 6 mm in diameter were prepared and bonded to bovine dentine with 4 combinations of sandblasted or non-sandblasted gold surfaces and 2 types of adhesive system: Panavia F with alloy Primer or Super-Bond C&B with V-Primer. After 30 minutes all specimens were immersed in 37 °C distilled water for 1 day. Then all samples were taken to thermocycling between 4 °C and 60 °C for 10,000 cycles (1 cycle/min) before shear mode testing at a cross head speed of 0.5 mm/min.

The shear testing results evaluated according to two-factor ANOVA showed that the bond strengths were influenced by type of adhesive resin and sandblasting. No significant interaction was found between type of adhesive resin and sandblasting. Sandblasting increased the bond strength significantly. Considering sandblasting as variable effect; the group with sandblasting and without sandblasting demonstrated a bond strength of 14.50 and 5.04 MPa respectively. Considering types of resin cement as variable effect; Superbond C&B with V Primer (12.21 MPa) demonstrated a higher bond strength than Panavia F with Alloy Primer (7.34 MPa).

Within the limitation of this study, it can be concluded that sandblasting was effective for improving the shear bond strength of pure gold to dentin. In order to promote the bond strength of dentin to pure gold surface, the combination of Super-Bond C&B with V-Primer is superior to Panavia F with Alloy Primer.

Key words: pure gold, resin cement, sandblasting, shear bond strength

Somsak Chitmongkolsuk*

Phira Sitthiamnuai*

Somechai Urapepon*

Prompong Hiruncharoennont**

*Department of Prosthodontics,

**Postgraduate student Department of Prosthodontics,

Faculty of Dentistry Mahidol University,
6 Yothi street, Rajchathevee, Bangkok
10400

บทคัดย่อ

เพื่อศึกษาผลของการเป่าทรายต่อกำลังแรงยึดแบบเฉือนระหว่างทองบริสุทธิ์และผิวนេื้อฟันโดยใช้แอดไฮดรอซิเมនต์เรชิน 2 ชนิด

เตรียมชั้นทดลองทองบริสุทธิ์ขนาดเล็กผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร จำนวน 32 ชิ้น ยึดติดกับผิวนิ่ว แบ่งชั้นทดลองเป็น 4 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1: ไม่เป่าทราย ยึดด้วยพานาเวียเอฟและอัลลอยไพรเมอร์ กลุ่มที่ 2: ไม่เป่าทราย ยึดด้วยซูเปอร์บอนด์ชีเอนด์บี และวีไพรเมอร์ กลุ่มที่ 3: เป่าทราย ยึดด้วยพานาเวียเอฟและอัลลอยไพรเมอร์ กลุ่มที่ 4: เป่าทราย ยึดด้วยซูเปอร์บอนด์ชีเอนด์บีและวีไพรเมอร์ แซชชินตัวอย่างในน้ำนาน 24 ชั่วโมง แล้วผ่านเกอร์โนไซคลิ่งที่ 4 และ 60 องศาเซลเซียส จำนวน 10,000 รอบๆ ละ 1 นาที หลังจากนั้นทดสอบแรงยึดแบบเฉือนโดยเครื่องทดสอบสากลที่ความเร็ว 0.5 มิลลิเมตร/นาที

จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกำลังยึดแบบเฉือนของกลุ่มทดลองโดยใช้สติกติวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบสองทางพบว่าตัวแปรทั้งสอง คือการเป่าทรายและชนิดของชีเมนต์เรชินมีผลต่อแรงยึด แต่ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสอง โดยการเป่าทรายสามารถเพิ่มแรงยึดได้อย่างมีประสิทธิภาพในกลุ่มทดลองที่เป่าทรายมีค่าประมาณแรงยึดเฉลี่ย 14.50 MPa ขณะที่กลุ่มทดลองที่ไม่เป่าทรายมีค่าประมาณแรงยึดเฉลี่ย 5.04 MPa เมื่อพิจารณาชนิดของชีเมนต์เรชิน พบร่วกกลุ่มทดลองที่ยึดด้วยซูเปอร์บอนด์ชีเอนด์บีและวีไพรเมอร์ให้ค่าประมาณแรงยึดเฉลี่ย 12.21 MPa ซึ่งสูงกว่ากลุ่มที่ยึดด้วยพานาเวียเอฟและอัลลอยไพรเมอร์ซึ่งมีค่าแรงยึด 7.34 MPa อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ผลการทดลองสรุปได้ว่าการเป่าทรายช่วยเพิ่มแรงยึดระหว่างทองบริสุทธิ์และผิวนេื้อฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยชีเมนต์เรชิน ชนิดซูเปอร์บอนด์ชีเอนด์บีและวีไพรเมอร์ให้แรงยึดสูงกว่าพานาเวียเอฟและอัลลอยไพรเมอร์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
รหัสคำ : เป่าทราย/ชีเมนต์เรชิน/กำลังแรงยึด/ทองบริสุทธิ์

สมศักดิ์ จิตร์มงคลสุข*

พีระ สิทธิอำนวย*

สมชาย อุรพิพล*

พร้อมพงศ์ หรรษณ์เจริญนนท์**

*ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

**นักศึกษาหลังปริญญาภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 6 ถ.โยธិ ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400